

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF HO-50

Homopolymers emulsion

TAF 50 PVA (Polyvinyl Acetate)

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

بوليمر أسيتات البولي فينيل المائي عالي الأداء مع خصائص ممتازة لتشكيل الأغشية. يجف الغشاء في درجة حرارة الغرفة.

التطبيقات

- مواد لاصقة للخشب والورق: مثالية لتطبيقات الترابط العام.
- قطاع البناء: مناسب للمواد اللاصقة للباركيه وتطبيقات الترابط الأخرى.
- تجليد الكتب: يوفر التصاقاً متيناً ومرناً.
- الصناعة النسيجية: يُستخدم كعامل تصلب وإخراج.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
50 ± 2%	المحتوى الصلب
4-6	قيمة الـ pH
Brookfield LVDV-E 60,000 - 120,000 Cp @ 7/20	Viscosity at 23°C / اللزوجة

يمكن تعديل TAF-50 بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 8 أشهر عند 30°C عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في الداخل في حاويات أصلية غير مفتوحة عند درجة حرارة بين 3°C و 30°C .

خيارات التعبئة

- برميل فولاذي سعة 200 كجم
- حاوية IBC سعة 1000 كجم

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ 
admin@tafaulchem.com 
Taufaulchem.com 

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

