

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF ST-62

STYRENE ACRYLIC EMULSION

TAF 62 Styrene polymer

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

TAF 62 هو تشتت أكريليك ستايرين في الماء، مُثَبَّت بمواد خافضة للتوتر السطحي، وخالي من APEO وخالي من الفورمالديهايد. يجف TAF 62 تقريباً في درجة حرارة الغرفة مكوّناً طبقة خالية من التشققات. يتمتع بمقاومة عالية للماء والقلويات. وبمجرد تماسك الطبقة وجفافها تماماً، فإن تأثير الماء لا يُنتج تقريباً أي تبييض.

التطبيقات

يُقبل TAF 62 على نطاق واسع كمادة رابطة لإنتاج طلاءات عالية اللمعان إلى غير لامعة للتطبيق على الجص والبناء وإسمنت الأسبستوس والخرسانة والخشب وغيرها من الأسطح الداخلية والخارجية. علاوة على ذلك، يُستخدم المنتج كطلاء أساسي ومادة رابطة للتشطيبات ذات الملمس.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
سائل لزج أبيض حليبي	المظهر
50 ± 1%	المحتوى الصلب
7.0 - 9.0	قيمة الـ pH
Brookfield LVDV-E 2500-7500 cP @ 5/20 25°C	Viscosity / اللزوجة

19°C	درجة حرارة تشكيل الطبقة الدنيا
0.05 max	المونومر الحر
1.04 g/cm ³	الكثافة Density
0.1 micron	حجم الجسيمات

يمكن تعديل TAF ST-62 بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 12 شهراً عند 5°C - 35°C عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في الداخل في حاويات أصلية غير مفتوحة عند درجة حرارة بين 5°C و 35°C.

هذه الاقتراحات والبيانات مبنية على معلومات نعتقد أنها موثوقة. وهي مُقدّمة بحسن نية ودون ضمان، إذ إن ظروف وأساليب استخدام منتجاتنا خارجة عن نطاق سيطرتنا. نوصي المشتري المحتمل بتحديد مدى ملاءمة موادنا واقتراحاتنا قبل اعتمادها على نطاق تجاري.

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ ☎

admin@tafaulchem.com ✉

Taufaulchem.com 🌐

نفاعل
TAF Faul | Chemical Industry

