

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF UP-1800 ET

Unsaturated Polyester Resin "UPR"

TAF Marble Resin 1800

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف



TAF-1800 AT هو راتنج بوليستر غير مشبع من الجيل الجديد، مُصاغ خصيصاً لتطبيقات الرخام الاصطناعي. وهو راتنج صب متفاعل وصلب ذو خصائص ميكانيكية جيدة، وترطيب ممتاز للحشوات، وقدرة عالية على تحميل الحشوات. وهو راتنج مُعزّز مخفف في مونومر الستايرين، مُثبّت لإطالة مدة الصلاحية. يوفر الراتنج مقاومة للصدمات والمرونة والمقاومة للمواد الكيميائية الصحية، ويوفر جلاً وتصلباً سريعاً.

التطبيقات



- أحواض الاستحمام
- أحواض الغسيل
- سطح المطبخ
- الرخام الاصطناعي
- تطبيقات الصب الصناعي

الخصائص



Value / القيمة	Property / الخاصية
سائل أزرق شاحب	المظهر
1100 ± 100 cps Brookfield, Sp.3, 20 rpm	Viscosity at 25°C / اللزوجة
1.13 - 1.14 g/cc	الكثافة النوعية @ 20°C
25 ± 5 mgKOH/g	قيمة الحموضة

68 - 70 %	المادة غير المتطايرة
10 - 20 min (1.5% Butanox M-50)	وقت الجل عند 30°C

يمكن تعديل TAF UP-1800 ET بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- يُخزن أقل من 30°C (يُفضل 15-25°C) في حاويات مغلقة.
- يُحْمى من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.
- مدة الصلاحية المضمونة: 3 أشهر في ظل الظروف الموصى بها.

خيارات التعبئة

- صهرج 20 طن متري
- خزان IBC سعة 1000 كجم
- طبل معدني سعة 225 كجم
- عبوات 25 كجم / 10 كجم / 5 كجم

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ ☎

admin@tafaulchem.com ✉

Taufaulchem.com 🌐

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

