

نشرة البيانات الفنية (TDS)

TAF UP-2900 W

Unsaturated Polyester Resin "UPR"

TAF Iso UPR (Isophthalic Gelcoat White)

بيت البوليمرات

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠

admin@tafaulchem.com

Tafaalchem.com

الوصف

TAF UP-2900 W هو طلاء جل عالي الجودة مبني على راتنج البوليستر الأيزوفثاليك. سهل التطبيق والتعامل، ومناسب تماماً للمنتجات مثل سطح القوارب وهياكل السيارات وألواح الكسوة وغيرها. تمت إضافة مثبتات الأشعة فوق البنفسجية كمادة مضافة خاصة، مما يقلل بشكل كبير من تغير لون الطلاء الجل (الاصفرار) عند تعرضه لأشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية).

التطبيقات

- البناء والإنشاء:** ألواح الكسوة والأسطح المعمارية.
- النقل:** هياكل السيارات وتطبيقات الواجهات الخارجية للمركبات.
- البحرية:** سطح القوارب وأسطح الهياكل البحرية.
- صناعة السيارات:** تطبيقات التشطيب الخارجي عالي الأداء.

الخصائص

Value / القيمة	Property / الخاصية
سائل لزج أبيض	المظهر
34 °C	نقطة الوميض
9000 - 12000 cPs Brookfield SP.5, 20 rpm	Viscosity at 30°C / اللزوجة

36 ± 2 %	المحتوى المتطاير
3 Months	مدة الصلاحية (بعد أقصى 30°C)
12 – 20 Minutes (1.5% Butanox M-50)	وقت الجل عند 30°C

يمكن تعديل TAF UP-2900 W بناءً على طلب العميل.

مدة الصلاحية والتخزين

- **مدة الصلاحية:** 3 أشهر من تاريخ الإنتاج عند التخزين في الظروف الموصى بها.
- **شروط التخزين:** يُخزن في حاويات محكمة الإغلاق عند درجة حرارة لا تتجاوز 30°C، ويُفضل عند 15-25°C. يُبعد عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.

خيارات التعبئة

- صهرج 20 طن متري
- خزان IBC سعة 1000 كجم
- طبل معدني سعة 225 كجم
- حاويات 25 كجم و 10 كجم و 5 كجم

+966567675330 / ٩٦٦٥٦٧٦٧٥٣٣٠ ☎

admin@tafaulchem.com ✉

Taufaulchem.com 🌐

نفاع
TAF Faul | Chemical Industry

